

**Scheda tecnica****FISSATIVO SILOSSANICO COD. 503**  
**FISSATIVO SILOSSANICO PER ESTERNI-INTERNI****Descrizione**

FISSATIVO SILOSSANICO è un fissativo idrodiluibile a base di polisilossani e resine acriliche idoneo per l'impregnazione ed il consolidamento di supporti minerali poco assorbenti, prima della verniciatura con pitture SILOSSANICHE.

**Caratteristiche tecniche**

- Natura del Legante: copolimeri silossanici modificati e resine acriliche.
- Solvente: acqua.
- Peso Specifico: 1,00 kg/l.
- Essiccazione (a 20°C) al tatto 2h; sovraverniciabile 12 h circa.

**Indicazioni di impiego**

- Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
  - Superfici in calcestruzzo.
  - Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.
  - Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
  - Non applicare su supporti freschi.
  - Non applicabile su supporti in gesso.

**Preparazione del supporto**

- Superfici murali:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
  - In presenza di muffe trattare la superficie con il disinfestante antimuffa A101.
  - Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.
- Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILSTUK.
  - Applicare uno strato di FISSATIVO SILOSSANICO diluito con acqua nel rapporto da 1:3 a 1:5 a seconda dell'assorbimento.
  - Sovraverniciare con pittura silossanica al quarzo.

**Applicazione**

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.  
Umidità del supporto: <10%
- Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
  - Attrezzi: pennello o rullo.
  - Nr strati: almeno 1.
  - La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

**Resa**

- Resa indicativa: 22-25 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

**Magazzinaggio**

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.  
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

**Indicazioni di sicurezza**

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC).  
Cat. A/h: Primer fissativi (base Acqua): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).  
FISSATIVO SILOSSANICO: Contiene max: 30 g/l VOC.  
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

**Voce di Capitolato**

Isolante silossanico per esterni-interni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di primer consolidante silossanico FISSATIVO SILOSSANICO COD. 503, a base di polimeri silossanici idoneo per l'impregnazione idrofobizzante di superfici minerali, con effetto consolidante su supporti sfarinanti.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

**Confezioni**

- 3 litri.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.