

Scheda tecnica**ITILSTUCK POLVERE COD. 701**
STUCCO IN POLVERE PER MURO**Descrizione**

ITILSTUCK POLVERE è uno stucco da impiegare all'interno per livellare le imperfezioni presenti sia su supporti in legno che murali.
Il prodotto può essere utilizzato per riempire crepe ed avvallamenti, livellando la superficie.
ITILSTUCK POLVERE è facile da carteggiare, assicura un buon ancoraggio alle pitture ed è dotato di buona adesione.

Caratteristiche tecniche

-Natura del Legante: gesso da presa, ritardanti e regolatori di presa.
-Aspetto: polvere bianca.
-Essiccazione (a 20 °C): carreggiabile dopo 4 ore; sovraverniciabile dopo 8 ore.
SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture.

Indicazioni di impiego

Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Supporti in legno all'interno, prima di un sistema di verniciatura coprente.

Preparazione del supporto

Superfici murali:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.
Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Applicare ITILSTUCK POLVERE con il frattazzo, per ottenere la lisciatura della superficie, oppure con una spatola per riempire crepe o avvallamenti.
Superfici in legno:
- Carteggiare vecchi strati di pittura sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Stuccare le imperfezioni con ITILSTUCK POLVERE.
- Carteggiare.

Applicazione

Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: Spatola o Frattazzo.
- Diluizione: mescolare ITILSTUCK POLVERE al 50% circa con acqua.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa

- Resa indicativa: variabile a seconda del tipo di supporto.
Con uno spessore di 400-500 micron, si ottiene una resa di 1 mq/kg.

Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min.+ 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Indicazioni di sicurezza

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Voce di Capitolato

Stucco in polvere per muro.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco in polvere per legno o muro ITILSTUCK POLVERE COD. 701 a base di gesso da presa, per livellare le imperfezioni di superfici murali od in legno €..... a corpo.

Confezioni

- 15 kg.
- 5 kg.
- 1 kg.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.