MUFTY COD. 341
rev. 3.0 del 19/06/2019

Scheda tecnica

MUFTY COD. 341
IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

Descrizione

MUFTY è un'idropittura traspirante
particolarmente idonea per locali interni soggetti ad elevato tasso di umidità nell'aria e predisposti alla formazione delle muffe.
Grazie al suo potere ANTIMUFFA, il prodotto preserva a lungo l'aspetto originale delle superfici e migliora il benessere abitativo.
MUFTY è dotato inoltre di ottima copertura, elevata traspirabilità e buon potere antigoccia, pennellabilità e distensione.

Caratterstiche tecniche

Legante: resine viniliche in dispersione acquosa.
Peso Specifico:1,60 kg/l circa.
Aspetto: film opaco.
Colore: bianco.
Essiccazione (a 20°C): al tatto in 30 min. sovraverniciabile dopo 4 ore.

Indicazioni di impiego

Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale.
- Non applicare su supporti freschi.

Preparazione del supporto

Superfici murali:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILSTUK interni.
Su superfici molto sfarinanti o cartongesso applicare PRIMER ISOITIL* fissativo acrilico uso interno.
- Il ciclo completo ANTIMUFFA, prevede in presenza di muffe trattare la superficie con il disinfestante murale antimuffa A101 e quindi procedere all'applicazione di 2 strati di MUFTY pittura antimuffa.
*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione ell'assorbimento del supporto).

Applicazione

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
- Nr strati: almeno 2 strati.
- Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa

- Resa indicativa: 10-12 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

Tinteggiatura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX.
Il prodotto è inoltre tinteggiabile con COLORANTI universali ICORMANUAL.
E' importante scegliere solo ed esclusivamente tonalità tenui.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

MUFTY COD. 341
rev. 3.0 del 19/06/2019

Magazzinaggio	Temperatura di conservazione: Max +30 °C - Min. +5 °C Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.
Indicazioni di Sicurezza	Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC). Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010) MUFTY Contiene max: 30 g/l VOC. Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
Voce di Capitolato	Idropittura per interni, protettiva contro le muffe. Applicazioni, su superfici già predisposte, di idropittura traspirante protettiva contro le muffe MUFTY COD. 341 a base di resine viniliche in dispersione acquosa e additivi preservanti contro la formazione delle muffe, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto. Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.
Confezioni	- 12 litri. - 4 litri.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.