

Scheda tecnica

**PROTETTIVO IDROREPELENTE
SILOSSANICO PER MARMO E PIETRE DURE -
Cod. 505**
Icorrepellente protettivo silossanico con azione consolidante

Descrizione

Protettivo idrorepellente silossanico con azione consolidante adatto a tutte le pietre naturali o artificiali poco assorbenti ideale per il marmo. Indicato per trattamento antipolvere. Resina fluorocarbonica in combinazione con silani/polissilossani. Privo di fluorottanoico (PFOA*) e acido perfluorottano (PFOS*).

Caratteristiche tecniche

Aspetto: liquido bianco latte.
Principio attivo: 38% c.a.
Peso specifico a (20°C): 1g/cmc

Proprietà:
- Migliore idrorepellenza,
- Repellente all'olio e grasso,
- Traspirante,
- Crea un effetto di perline visibile,
- Altamente penetrante,
- Nessun cambio di colore.

Indicazioni di impiego

Adatto a tutte le pietre naturali o artificiali assorbenti come marmo, travertino e solnhofen, lastre, arenaria, blocchi di cemento, permette graniti, rivestimenti in cotto.

Preparazione del supporto

- - -

Applicazione

Applicazione secondo il potere assorbente del sottofondo. Applicare uno strato uniforme e ricco di diluizione all'assorbente superficie con una spazzola, un rullo o una scopa. Dopo un breve tempo di reazione ca. 10 min. rimuovere l'eccesso lucidando con un panno pulito. Il manto essiccato è perdonabile dopo 6 ore. L'effetto è completamente sviluppato dopo 24 ore.

Magazzinaggio

Se conservato al di sotto di 0°C il prodotto può solidificare o cambiare la sua consistenza. Dopo il riscaldamento a 20-25°C e accurata miscelazione può essere riutilizzato senza problemi.

Se conservato al di sopra di +40°C il prodotto può separarsi o sedimentare. Dopo il raffreddamento a 20-25°C e accurata miscelazione può essere riutilizzato senza problemi.

Per evitare perdite di qualità è necessario chiudere sempre i fusti dopo l'uso.

Resa

Indicativa variabile in funzione dell'assorbimento del supporto.

Indicazioni di sicurezza

Consigli per la marcatura di regolamenti e misure di protezione possono essere presi dalla rispettiva scheda di sicurezza.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

**PROTETTIVO IDROREPELENTE
SILOSSANICO PER MARMO E PIETRE DURE**
- Cod. 505
rev. 2.0 del 15/01/2021

Confezioni

- 25 litri
- 5 litri
- 1litro

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.