

## Scheda tecnica

# RIVIERA MARMORINO GRANA GROSSA COD. 803

## RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE PER INTERNO ED ESTERNO

### Descrizione

RIVIERA MARMORINO GRANA GROSSA è un rivestimento murale per esterni e interni, a base di un legante minerale e selezionate polveri di marmo di Carrara. E' consigliato per decorazioni di ambienti interni e può essere utilizzato sia per ottenere la tradizionale finitura semilucida, setosa al tatto, sia lavorato in abbinamento ad altri prodotti come il GRANA FINE, o additivi come il COCCIO PESTO.

### Caratteristiche tecniche

- Natura del Legante: calce aerea.
- Peso Specifico: 1,60 kg/l.
- Diluizione: pronto all'uso.
- Spessore rivestimento: 0,90 mm circa.
- Essiccazione (a 20 °C ): al tatto 2h; in profondità 48h.

### Indicazioni di impiego

- Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
  - Vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale.
  - Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
  - Non applicare su supporti freschi.
  - E' sconsigliato l'impegno su superfici in calcestruzzo all'esterno.

### Preparazione del supporto

- Superfici murali:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
  - Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.
- Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILISTUCK.

### Applicazione

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +10°C / Max. +35°C.  
Umidità dell'ambiente: <75%
- Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.
  - Attrezzi: Frattazzo inox o in plastica.
  - Nr. strati: almeno 2 strati.
  - Prima mano: stendere curando di posarla in modo omogeneo.
  - Seconda mano: a prima mano completamente asciutta (10-12 ore), applicare uniformemente la seconda mano, creando una superficie piana e priva di avvallamenti, ma non lucida.
  - Terza mano: procedere bagnato su bagnato, in modo che la pressione della spatola faccia penetrare i granuli di marmo nella mano precedente.
- In fase di asciugatura eseguire la lamatura.  
La lucentezza è conferita dalla pressatura fra la lama della spatola d'acciaio e la superficie del rivestimento.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

### Resa

- Resa indicativa: 1.800 gr/mq circa complessivi in 2 mani.

### Tinteggiatura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX. Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i COLORANTI PROFESSIONAL e ICOR MANUAL.

**Magazzinaggio**

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.  
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

**Indicazioni di Sicurezza**

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)  
Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale, 40 g/l (2010).  
Contiene max: 40 g/l VOC.

**RIVIERA MARMORINO GRANA GROSSA**

Irritante. / rischio di gravi lesioni oculari. / irritante per la pelle. / conservare fuori della portata dei bambini. / evitare il contatto con gli occhi. / in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. / usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. / in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

**Voce di Capitolato**

Rivestimento murale minerale.  
Applicazioni, su superfici già predisposte, di rivestimento murale minerale decorativo RIVIERA MARMORINO GRANA GROSSA COD. 803, a base di calce aerea, in almeno 2 strati avente caratteristiche di permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta e permeabilità all'acqua liquida UNI EN 062-3: media. Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

**Confezioni**

- 24 kg.