

Scheda tecnica**SEMILAVABILE COD. 121**
IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNI AD
INTENSA COPERTURA**Descrizione**

SEMILAVABILE è un'idropittura traspirante per applicazioni all'interno ad intensa copertura con buona dilatazione e facilità di applicazione.

Caratteristiche tecniche

- Natura del Legante: resine viniliche in dispersione acquosa.
- Peso Specifico: 1,70 Kg/l circa.
- Viscosità: (a 20°C): 17500Cp circa.
- Aspetto: film opaco.
- Colore: bianco.
- Essiccazione (a 20°C): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

Indicazioni di impiego

Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
Non applicare su supporti freschi.

Preparazione del supporto

Superfici murali:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILSTUK.
Su superfici molto sfarinanti o cartongesso applicare PRIMER ISOITIL* fissativo acrilico uso interno.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il disinfestante antimuffa A101. Se necessario additivare l'idropittura con fungicida antimuffa A102.
*(Le diluizioni dell'isolante e la qualità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto).

Applicazione

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.
Umidità del supporto: <10%.
- Attrezzi: pennello, rullo spruzzo ed airless.
- Nr strati: almeno 2.
- Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa

Resa indicativa: 8-9 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

Tinteggiatura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX.
Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i COLORANTI universali PROFESSIONAL e ICORMANUAL.
E' importante scegliere solo ed esclusivamente tonalità tenui.

Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

SEMILAVABILE COD. 121
rev. 3.0 del 19/06/2019

Indicazioni di Sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC).
Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni: 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
SEMILAVABILE contiene max: 30 g/l VOC.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Voce di Capitolato

Idropittura murale traspirante per interni ad intensa copertura.
Applicazioni su superfici già predisposte di idropittura traspirante per interni ad alta copertura SEMILAVABILE cod. 121, a base di resine viniliche in dispersione acquosa, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Confezioni

- 12 litri.
- 4 litri.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.