

Scheda tecnica

SILOXICOR COD. 1110

INTONACHINO MURALE ACRIL - SILOSSANICO A SPESSORE NELLE GRANE 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5 mm CON PROTEZIONE ANTIALGA - ANTIMUFFA

Descrizione

SILOXICOR è un rivestimento murale a spessore nelle grane 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5 mm. Ha ottima idrorepellenza e nel contempo permette al supporto di mantenere una buona traspirabilità. Viene fornito già additivato di antialga - antimuffa.

Caratteristiche tecniche

Natura del legante: resine silossaniche e acriliche in emulsione, cariche inorganiche di quarzo e marmo, pigmenti selezionati.
- Diluizione: pronto all'uso. Eventualmente aggiungere una piccola quantità di acqua pulita per portarlo alla consistenza desiderata.
- Essiccazione: 6 ore circa in superficie, 24 ore completamente indurito a +20°C. e con umidità relativa del 65%. Con temperatura più bassa e umidità dell'aria maggiore saranno necessari tempi di asciugatura più lunghi.

Indicazioni di impiego

Il prodotto si applica sia all'esterno che all'interno, su supporti nuovi o già tinteggiati. Nei sistemi di isolamento termico a cappotto è la finitura ideale. La grana consigliata è 1,2 o 1,5 mm. In questo caso le tinte da utilizzare non devono essere eccessivamente scure.

Preparazione del supporto

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILSTUK.

Su superfici molto sfarinanti o cartongesso applicare FISSATIVI SILOSSANICO*

- In presenza di muffe trattare la superficie con il disinfestante antimuffa A101. Se necessario additivare l'idropittura con fungicida antimuffa A102.

*(Le diluizioni dell'isolante e la qualità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto).Spazzolare molto bene la superficie da trattare per togliere tracce di sporco. Su supporti già pitturati, verificare che la precedente pittura o rivestimento siano ben aderenti, in caso contrario togliere le parti che si staccano.

Applicazione

- Stesura con frattazzo in plastica.
- Su supporti nuovi applicare almeno una mano di FONDO AGRAPPANTE da 250 0 500 micron, dopo 24 ore procedere con l'applicazione di una o due mani di SILOXICOR.
- Le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia e dal vento per almeno 12 ore dopo l'applicazione.
- Applicare il prodotto con temperatura ambiente non inferiore a +5°C. e non superiore ai 40°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento o pioggia. Supporti sempre asciutti e umidità relativa non superiore all'80%.

- E' indispensabile che tali condizioni ambientali siano mantenute sino alla totale essiccazione del prodotto.
- Qualora ciò non si verificasse potrebbe venire compromessa la buona riuscita di lavoro.

Resa

- 1,5 kg/mq circa per la grana 0,7 mm
- 2,0 kg/mq circa per la grana 1,0 mm
- 2,2 kg/mq circa per la grana 1,2 mm
- 2,5 kg/mq circa per la grana 1,5 mm

N.B. la resa è legata a fattori non sempre facilmente valutabili, pertanto sarà buona regola eseguire, prima dell'applicazione, un'adeguata prova pratica.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Tinteggiatura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX.
Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i COLORANTI UNIVERSALI ROFESSIONAL.

Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.; recipienti originali sigillati e privi di diluizione. Non esporre i contenitori alla luce diretta del sole.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

Indicazioni di sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC).
Cat. C: pitture per pareti esterne di supporto minerale (base Acqua): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
SILOXICOR: Contiene max: 40 g/l VOC.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Il prodotto è esente da etichettatura ai sensi della direttiva 87/548/CEE e successive modifiche o aggiornamenti.
Usare il prodotto seguendo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.

Voce di Capitolato

Intonachino murale a spessore nelle grane mm con protezione Antialga - Antimuffa.
Applicazioni su superfici già predisposte di intonachino SILOXICOR COD. 1010 a base di resine silossaniche e acriliche in emulsione, cariche inorganiche di quarzo e marmo, pigmenti selezionati nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale €.....al mq.

Confezioni

- 25 KG.