

Scheda tecnica

SUPER LAVABILE ACRILICO ESTERNO COD. 221

IDROPITTURA SUPERLAVABILE ACRILICA PER ESTERNO

Descrizione

SUPER LAVABILE ACRILICO ESTERNO è un'idropittura superlavabile per la pitturazione delle opere murarie all'esterno.
Resistente anche in ambienti con climi caratterizzati da forti sbalzi termici stagionali.
Il prodotto ha un'ottima resistenza al lavaggio ed all'ambiente alcalino, inoltre, risulta impermeabile agli inquinanti atmosferici ed è di facile applicazione.

Caratteristiche tecniche

- Natura del Legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa.
- Peso Specifico: 1,40 kg/l.
- Essiccazione (a 20°C) al tatto 1h; sovraverniciabile 4 h.

Indicazioni di impiego

Applicabile su:
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture.
Non applicare su supporti freschi.

Preparazione del supporto

Superfici murali:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.
Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con ITILSTUK esterno.
Su superfici molto sfarinanti o cartongesso applicare PRIMER ISOITIL* fissativo acrilico uso esterno.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il disinfestante antimuffa A101. Se necessario additivare l'idropittura con fungicida antimuffa A105.
*(Le diluizioni dell'isolante e la qualità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto).

Applicazione

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
- Temperatura dell'ambiente Min. +8°C / Max. +35°C.
- Umidità relativa dell'ambiente: <75%
- Temperatura del supporto: Min +5°C - Max. +35° C.
- Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.
- Nr. strati: almeno 2
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo ed airless.
- Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa

- Resa indicativa: 9-12 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

Tinteggiatura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX.
Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i COLORANTI UNIVERSALI PROFESSIONAL.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

Indicazioni di Sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale (base Acqua): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) SUPER LAVABILE ACRILICO ESTERNO Contiene max: 22 g/l VOC.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Voce di capitolato

Idropittura superlavabile opaca acrilica ad alta coperturaper esterno.
Applicazione, su superfici già predisposte, di idropittura SUPER LAVABILE ACRILICO ESTERNO COD. 221 a base di resine acriliche in dispersione acquosa aventi caratteristica di lavabilità secondo Metodo UNI 10560 superiore a 10000 cicli in almeno due strati nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale €.....mq

Confezioni

- 12 litri.
- 4 litri.