

Scheda tecnica

VELA RIVER COD. 911

FINITURA SILOSSANICA AD EFFETTI DECORATIVI PER INTERNI ED ESTERNI

Descrizione

VELA RIVER è una finitura decorativa per esterni ed interni all'acqua a base di resine silossaniche, che consente una grande permeabilità al vapore, mantenendo una totale idrorepellenza.

Caratteristiche tecniche

Natura del legante: Copolimeri silossanici modificati.
Peso Specifico: 1.10 kg/l circa
Diluizione: pronto all'uso,
- per supporti molto assorbenti diluire il prodotto fino al 20% in volume con acqua.
Permeabilità al vapore: alta, Sd=0,06 m
Permeabilità all'acqua liquida: bassa, w<0,09 kg/mq h 0,5
Essiccazione (a 20° C): al tatto 1 h; sovraverniciabile dopo 5 ore.

Indicazioni di impiego

Applicabile su supporti vecchi e nuovi, a base di leganti idraulici.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Superfici in calcestruzzo.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.
Non applicare su supporti freschi.

Preparazione del supporto

Su superfici nuove applicare uno strato di PRIMER ISOITIL, successivamente uno o due strati di PRIMER FOND QUARZO pittura idrorepellente traspirante per interni ed esterni.
Su superfici già trattate, stendere due strati di PRIMER FOND QUARZO pittura idrorepellente traspirante per interni ed esterni.

Applicazione

Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente e del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.
Umidità del supporto: <10%
- Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, spugna, tampone o straccio.
- Nr strati: almeno 1 o 2.
- L'effetto estetico è determinato dall'attrezzo usato e dalla manualità dell'applicatore. Per ottenere una tonalità più intensa, passare una seconda mano a distanza di 4/6 ore.
- Le tonalità BIANCO PERLATO e GIALLO ORO, si ottengono passando una o più mani su supporto PRIMER FOND QUARZO (VELA RIVER ORO o VELA RIVER BIANCO PERLA).
Per ottenere l'effetto perlato o dorato sulla velatura in tinta applicare 1o 2 strati di VELA RIVER in tinta; dopo 4/6 ore stendere a spugna una mano leggera di VELA RIVER FINITURA (GIALLO ORO o BIANCO PERLATO).
- Su superfici estese evitare le giunture.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa

- Resa indicativa: 14-16 mq/l. per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

Tinteggiatura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico ICORMIX. Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i COLORANTI PROFESSIONAL o ICOR MANUAL.

Magazzinaggio

Temperatura di conservazione: Max +30°C - Min. + 5°C.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

VELA RIVER COD. 911
rev. 3.0 del 19/06/2019

Indicazioni di sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC).
Cat. A/I: pitture per effetti decorativi (base acqua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010) VELA RIVER
Contiene max: 100 g/l VOC.
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Voce di capitolato

Finitura decorativa silossanica lavabile traspirante. Applicazioni su superfici già predisposte, di pittura a base di polimeri silossanici in dispersione acquosa VELA RIVER COD. 911, opportunamente tinteggiato.
Fornitura e posa in opera del materiale €..... al m/q.

Confezioni

- 1 litro.
- 2,5 litri.

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.